

ADDITIF TENSIOACTIF ANTI-MOUSSE POUR DÉGRAISSANTS AQUEUX

Homologations et conformités

SNECMA

DMP 12-300 & 13-300; DMR 70-700

SNCF

Symbole 02100246

Formulation biodégradable à pouvoir moussant contrôlé, conçue pour une optimisation des bains de dégraissage, tant en efficacité qu'en durée de vie.

- Par rapport aux formulations tensioactives traditionnelles, l'ADISSOL offre l'avantage de multiplier la tolérance à la charge en huiles et graisses présentes dans le bain, tout en conservant d'excellentes performances.
- Compatible avec la plupart des produits acides COMOREN ou alcalins COMORAL et SOCOCLEAN ; stable de 0 à 100°C et inerte sur toutes surfaces.

MISE EN OEUVRE

- Le dosage usuel est de 1 pour mille pour des bains de dégraissage fonctionnant à température de 40 à 80°C.
- Veiller, lors de l'introduction de l'ADISSOL, à homogénéiser parfaitement le bain avant mise en service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide incolore à jaune
Densité	(à 20°C) 0,99
pH	(à 1%) 6

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

A l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.



Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.



Support technique International / International Technical Support

tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomore.com

Pour connaître notre correspondant le plus proche / To find our nearest correspondent

socomore@socomore.com

socomore
finishing solutions