

DESENGRASANTE INTER-MECANIZADO DE METALES

Homologaciones y conformidades

EUROCOPTER	ASN 42203
Ejercito del Aire Francés (DGA)	Fiche identification n° 3524 - AIR 0011
BOEING	BAC 5749 (conform)

COMORAL DXP se utiliza como desengrasante por aspersión sobre acero, fundición, cobre, aluminio y aleaciones, magnesio y titanio.

- Producto de seguridad, totalmente exento de elementos que puedan representar un peligro para el operario, no contiene nitritos (tóxico), ni sosa, ni potasa (corrosivo), no solvente (inflamable).
- Es un desengrasante económico, utilizable a baja temperatura (40 a 80°C), en bajas concentraciones (5 a 2 % de media). Proporciona protección a las piezas en almacenaje interior sin que haya necesidad de un tratamiento posterior y no necesita ningún aclarado.
- Es biodegradable, se miscible inmediatamente con agua y contiene de origen los agentes tensio-activos necesarios para un óptimo desengrase.
- Fácil de emplear, es un producto poco espumante, sea cual sea la presión; tiempo de contacto de 2 a 5 minutos; su capacidad de diseminar el aceite permite un fácil mantenimiento de las bandejas y depósitos de las máquinas; el seguimiento de los baños se realiza con una simple dosificación rápida (alcalinidad o conductivimetría).

MODO DE EMPLEO

- Las concentraciones de empleo dependen de la cantidad de suciedad y de grasa a eliminar de las piezas. Los valores satisfactorios en la mayoría de los casos (aceite de corte o aceite hidrófugo de protección) son las siguientes: temperatura 40°C à 45°C, concentración 3 %, tiempo de contacto 4 a 5 mn.
- Como para todos los productos alcalinos de desengrase, se aconseja el uso de protecciones (guantes, delantal, etc ...) a los usuarios susceptibles de entrar en contacto con el producto.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Olor	débil
Densidad	(a 20°C) 1.14
pH	(a 1%) 9.8
Punto de inflamación	(ISO 2719) ninguno

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Se puede producir ligero depósito durante el almacenaje, lo que no modifica en absoluto la calidad del producto.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.

