

SOLVANT DE NETTOYAGE POLYVALENT**Homologations et conformités**

AIRBUS	AIMS 09.03.001 / IPS 09.03.001.04 et CML 11-026 D / I.P DA -62.32 (annexe 11)
BOEING	BAC 5750 (PSD: 6.82) / Boeing D6-17487 solvents cleaners Prepaint Cleaning (lingettes présaturées) (conformité)
AIRBUS UK	ABP 8-1294
EADS CASA	Z23149 (forme liquide) / Z24942 (lingettes pré-saturées)
BAE SYSTEMS	R10-6027 / TOR ref.CL25314
BOMBARDIER CANADAIR	MPS 180-9 / BAPS 180/009 / AMM 11-031
DE HAVILLAND	PPS 31.17
DASSAULT AVIATION	DGQT 22689
SAAB	STB 176930
DGA	AIR 0011 fiche d'identification N° 3714
SNECMA	DMP 12-300 & 13-300 ; DMR 70-710
TURBOMECA	CCT LB 540
MESSIER-DOWTY	PCS-2622
PRATT & WHITNEY	PWA 36604 rev C (conformité)
CFM	CP-2687
GE	CO4-281
ROLLS ROYCE	OMat 1/257Y
SIKORSKY	SS9170-560, amendment #04 (forme liquide) / SS8170-681 (lingettes présaturées)
IAE	Co.mat 01-531
EUROCOPTER	La Courneuve : IF-CN18 / Marignane : IF-MA310
BELL HELICOPTER	MB 1915 / Spec. BPS 4138
AGUSTA WESTLAND	BM110S0004 / STA100-84-51 Rev G
AIR FRANCE	FITS 51206-1
AIR CANADA	99904A1453
PILATUS	904.49.73.013 (lingettes présaturées)



SNCF

Symboles 72100215 / 72106520 / 72109834

OTAN

NSN # H1CI-7930-14-555-4352 (forme liquide) / NSN #
6850-01-496-4901 (lingettes présaturées)

SAE

ARP 1755B (conformité) /

Le DIESTONE DLS est une composition solvante à volatilité contrôlée et à faible odeur, exempte d'hydrocarbures chlorés, utilisée comme produit de nettoyage. Le produit offre une sécurité maximum : il exclut les composants à caractère tératogène ou cancérigène, le toluène et les éthers de l'éthylène glycol.

- Le point d'éclair de 30°C est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée de l'évaporation.
- Très haut pouvoir solvant permettant un nettoyage et un dégraissage excellents des surfaces métalliques avant peinture.
- Réactivation et nettoyage efficaces des primers époxy et polyuréthanes.
- Non-corrosivité sur les métaux, y compris alliages légers.
- Odeur agréable.

UTILISATIONS

Ateliers de peinture et de décapage, constructions, assemblages :

- Nettoyage des matériels d'application de joints, mastics et colles ; enlèvement des excès, traces et coulures de ces matériaux.
- Dégraissage lors d'opérations de maintenance ou d'entretien.
- Auxiliaire de décapage des feuillets secs de peintures (élimination des primers polyvinyliques et nitrocellulosiques).
- Enlèvement des feutres, encres, etc.
- Dégraissage des matériaux métalliques, des composites époxy/carbone et des matériaux thermoplastiques avant mise en peinture.

MISE EN OEUVRE

Le DIESTONE DLS s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante :

- par projection,
- par brossage au pinceau ou par chiffonnage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide clair
Densité	(à 20°C) 0,90
Point d'inflammabilité	(ISO 2592) 30°C
Indice d'évaporation (NFT 30301)	0,6



Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomore.com
Pour connaître notre correspondant le plus proche / To find our nearest correspondent
socomore@socomore.com

socomore
finishing solutions

Teneur en hydrocarbures halogénés nulle

.....

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Le port de gants est recommandé car la puissante action dégraissante du DIESTONE DLS peut affecter le revêtement lipo-acide de la peau. Il convient également d'éviter l'absorption ou l'inhalation du produit, ainsi que les projections dans les yeux grâce au port de lunettes protectrices. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans la mesure où les travaux sont effectués en continu, il est conseillé d'installer une captation des vapeurs au point d'émission.

Le DIESTONE DLS doit s'utiliser et se stocker loin de toute flamme ou de toute source de chaleur, dans des locaux suffisamment ventilés. Le produit en attente d'utilisation doit être maintenu dans son emballage d'origine, fermé et sous abri.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.



Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomore.com
Pour connaître notre correspondant le plus proche / To find our nearest correspondent
socomore@socomore.com

