

**Homologations et conformités**

ASME  
ISO 3452-2  
DASSAULT AVIATION  
EADS  
SAFRAN  
ROLLS ROYCE  
PRATT & WHITNEY  
QPD-AMS 2644

**FABRICANT: SHERWIN (USA) / NDT-Europa (NL)****DESCRIPTION / APPLICATION(S):**

Pénétrant fluorescent Type I, Méthode B, C, D, Niveau 3 selon AMS 2644 et niveau 4 selon ISO 3452-2 à post émulsion destiné à la recherche de défauts fins de surface.

**Produit(s) associé(s):** Emulsifiant hydrophile ER-83A, ER-83B, ER-83C  
Emulsifiant lipophile ER-85  
Révélateur D-90G, D-100, R60, D-106

**MISE EN OEUVRE**

Avant toute application, il est indispensable d'éliminer toutes les souillures susceptibles de boucher les défauts, à l'aide d'un procédé adéquat.

**Application du pénétrant :**

Par pulvérisation (électrostatique, pneumatique, aérosol), au pinceau, au trempé.

Dans ce dernier cas, il est avantageux de laisser tremper les pièces pendant 1/3 de la durée de contact, les 2/3 restants servant à l'égouttage.

Durée totale de contact : 10 à 30 minutes selon le cas.

**Elimination du pénétrant :**

Deux procédures distinctes sont applicables :

- avec pré lavage,

- sans prélavage.

### Diagramme du prélavage :

RC-65 -> Prélavage -> Emulsifiant -> hydrophile ? Rinçage -> Séchage -> Révélateur

### Diagramme de la méthode de post émulsion classique :

RC-65 -> Emulsifiant hydrophile ou lipophile ->? Rinçage -> Séchage -> Révélateur

L'utilisation du premier procédé permet une économie importante d'émulsifiant.

L'émulsifiant est appliqué par immersion ou pulvérisation (voir fiche technique ER-83A, ER-83B, ER-83C ou ER-85).

### Rinçage :

Par lavage à l'eau à température ambiante à la pression de 30 à 200 kPa.

Il est possible d'utiliser un pistolet air + eau. Il est recommandé d'utiliser la pression la plus faible possible.

Le lavage s'effectue sous éclairage UV de façon à s'assurer qu'il ne subsiste pas de fond fluorescent.

### Séchage :

Par circulation d'air chaud (60 à 80°C) ; l'emploi d'une soufflette d'air comprimé, de lampe infrarouge ou pistolet à air chaud est fortement déconseillé.

### Révélation :

Bien que le RC-65 soit auto-ressuant, l'utilisation d'un révélateur accroît la facilité de détection.

### Examen :

Il se fera dans un endroit sombre (éclairage lumineux inférieur à 20 lux) et sous éclairage UV-A suffisant (mini 1000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ , si possible supérieur ou égal à 1500  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

- Très faible teneur en halogènes et soufre
- Compatible avec tous métaux et certaines matières synthétiques.

Aspect . . . . .	liquide vert
Fluorescence . . . . .	vert-jaune
Point éclair . . . . .	> 93°C
Viscosité . . . . .	5,7 mm <sup>2</sup> /s $\pm$ 10 % à 38°C

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

---

**Transport / Manipulation** : voir Fiche de Données de Sécurité (FDS).

**Stockage** : Garder à l'abri de l'humidité et de la lumière du jour.

Température limite : 0°C à 50° C.

Garder les emballages fermés entre chaque prélèvement.

**Cette fiche annule et remplace la précédente.**

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.