

VERNIS CE 41093 est un vernis époxydique. Utilisé dans les circuits imprimés.

Performance :

- Vernis isolant.

UTILISATIONS

Support	Préparation nécessaire
Epoxy composite	Dépoussiérage

Faites appel à SOCOMORE pour tous vos besoins en :

- Préparation de surface (gammes SOCOCLEAN, DIESTONE & DS),
- Coatings fonctionnalisés (gammes SOCOGLAZE, AEROGLAZE, CHEMGLAZE, PRIAM, LBYH),
- Traitement de surface (gammes SOCOCLEAN & SOCOSURF),
- Promoteurs d'adhésion (gammes SOCOGEL & PREKOTE)
- Décapants chimiques (gammes SOCOSTRIP & SPC).
- Consommables, équipements et services pour le contrôle non destructif (gamme BABBCO)

socomore The Surface Company



MISE EN OEUVRE

Bicomposant

Durcisseur	Pot-Life (hh:mm)
VERNIS CE 41093 PARTIE B	08:00

Mise en oeuvre & Application

Pour la mise en oeuvre, vous devez respecter les prescriptions ci-dessous:

- $15^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 35^{\circ}\text{C}$
- $30\% < \text{Hy} < 70\%$

1 - PNEUMATIQUE Viscosité : 25 s +/- 5 AFNOR 4	Volume	Poids	Tol +/-
Base VERNIS CE 41093	1,4	60	

Durcisseur	VERNIS CE 41093 PARTIE B	1	40	
Diluant	DL 185 DILUANT	0,5	20	5

Tableau : Taux de dilution en fonction du matériel d'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage à l'air	
Caractéristique	Valeur
Hors poussière	01:30 h
Sec au toucher	04:00 h
Dur au toucher	24:00 h
Recouvrable	24:00 h

Séchage accéléré	
Caractéristique	Valeur
Pré-séchage	
Accélération de séchage	00:15 h
T° d'accélération	80 °C

Caractéristiques à l'emploi	
Caractéristique	Valeur
Extrait Sec en Poids	44 % +/- 3
Extrait Sec en Volume	38 % +/- 3
Epaisseur Humide Recommandée	80 µm +/- 15
Epaisseur Sèche Recommandée	30 µm +/- 5
Rendement théorique	13,5 m ² /kg pour 30 µm
Teinte	INCOLORE
Aspect du produit	Brillant

Caractéristiques à l'emploi pour le mélange 1

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conservation

1 an entre +5°C et +35°C dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industriel.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.